

Příčně děrovaná cihla pro vnitřní zdění o tloušťce zdi 17,5 cm
Příčně děrovaná cihla podle DIN V 105-100
DIN EN 771 – 1:2012 – 05, LD – zdící cihla na maltu kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	0,8
Pevnostní třída	8, 10
Tepelná vodivost W/(mK)	0,39
Tlakové napětí fg(MN/m ²)	1,2/ 3,9
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	40

D	Formát v mm Š	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
372	175	238	10,7	63

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
0,39	17,5 cm	1,35		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- zdící cihla akustická – 17,5 cm

Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 17,5 cm.
Cihly jsou podle DIN 1053 EN 771-1, včetně doplňkových
a vyrovnávacích cihel na maltu k vyzdění.

Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	SM 97
Objemová hmotnost	0,8
Pevnostní třída	8, 10
Tlakové napětí	1,2 MN/m ²
(372/175/238) nebo stejně hodnotná	

