

Velká tepelně-izolační-broušená cihla pro vnější zdění o tloušťce zdi 42,5 cm
Broušená cihla pro nízkoenergetické stavby na celoplošné tepelně-izolační lepidlo
podle povolení Z-17.1-920
DIN EN 771 – 1:2012 – 05, LD – broušená cihla na lepidlo kategorie 1

Výrobní údaje závodu

Objemová hmotnost (kg/dm ³)	0,7
Pevnost	10
Tepelná vodivost W/(mK)	0,09
Pevnost stěny v tlaku (N/mm ²)	3,6
Požární ochrana	podle DIN 4102-2
Zvuková neprůzvučnost dB	47

D	Formát v mm S	V	ks / m ²	Potřeba výrobku ks / m ³
247	425	249	16	39

Tepelná vodivost	Šířka zdi	Tepelná izolace hodnota (W/m ² K)		
0,09	42,5 cm	0,17		

TEXTOVÁ ČÁST:

Thermopor- broušená cihla na lepidlo – 42,5 cm
Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, broušená cihla
42,5 cm-009.
Cihly jsou podle DIN 1053 a podle povolení Z17.1-920
včetně ukončovacích a vyrovnávacích cihel na celoplošné
tepelně-izolační lepidlo k vyzdění.
Výrobce: Girng Huber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo	SL 55
Objemová hmotnost	0,70
Pevnost	10
Tepelná vodivost, lambda	0,09W/mK, LM 55
Tlakové napětí	0,8 MN/m ²
(247/425/249) nebo stejně hodnotná	

